

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Характеристики</b>		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7 кг/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей\Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Фаска		2-сторонняя мини-фаска по длинной стороне
Количество полос		1-полосный
Эффект обработки		Среднее браширование
Порода дерева		Дуб
Степень блеска лака		Матовый
Способ тонирования		Тонирование
Селекция		Nature
Тиснение		Браширование

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Логистические характеристики</b>		
Количество м <sup>2</sup> в палете		70,920 м <sup>2</sup>
Количество штук в упаковке		6