ARTEGO | Oak Vignone / Дуб Виньоне

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения	EN 13329	33
Характеристики		
Общая толщина	EN 13329	8 мм
Вес		7907 г/м²
Способ укладки		Реверсивная / В одном направлении
Тип замкового соединения		TC-lock
Защита кромок		PRO Tech3S
Плотность плиты	EN 13329	930 кг/м³
Особенности производства	ISO 2424	DPL
Срок службы в жилых помещениях		20 лет
Срок службы в общественных помещениях		8 лет
Тиснение		Тиснение в регистре
Поверхность		Полуматовая
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Класс пожарной опасности материала	ФЗ-123	КМ5
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Термическое сопротивление, не более	ISO 10456	0,150 m²•K/W
Тест на разрыв по короткой стороне, более, кН/м		2
Стойкость к пятнам	EN 438-2	≥ 5
Тест на разрыв по длинной стороне, более, кН/м		1
Отклонение линейных размеров	EN 13329	0,5 мм
Прямоугольность	EN 13329	≤ 0.2 мм
Изгиб по длине	EN 13329	Соответствует
Изгиб по ширине	EN 13329	Соответствует
Перепад панелей по высоте	EN 13329	Соответствует
Тест на зазоры между панелями	EN 13329	Соответствует
Сопротивление истираемости (AC)	EN 13329 - Annex E	AC5
Тест на ударопрочность	EN 13329	IC3

Логистические характеристики

Параметр	Стандарт	Значение
Количество упаковок на палете		56
Количество м² в палете		112,28 м²
Вес паллеты		887,789 кг
Количество штук в упаковке		8
Количество м² в упаковке		2,005 м²