ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения		
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	33
Класс применения промышленный	ISO 10874	42
Характеристики		
Фаска		Без фаски
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Общая толщина	ГОСТ 11529	2,7 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,55 мм
Bec	160 22007	
bec	ISO 23997	4200 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак		4200 г/м² Extreme Protection
Дополнительный защитный слой,		
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection

Параметр	Стандарт	Значение		
Группа по дымообразующей способности	Ф3-123	Д2		
Группа по токсичности продуктов горения	Ф3-123	T2		
Группа по воспламеняемости	Ф3-123	B2		
Группа по распространению пламени по поверхности	Ф3-123	РП1		
Абсолютная остаточная деформация, не более	ΓΟCT 11529	≤ 0.10 MM		
Изменение линейных размеров, не более	ΓΟCT 11529	≤ 0.40 %		
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений		
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость		
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая		
Логистические характеристики				
Количество м² в упаковке		2,508 м²		
Количество штук в упаковке		12		
Количество упаковок на палете		80		
Количество м² в палете		200,64 M²		
Экологическая безопасность				
Экоматериалы		Да		

Параметр	Стандарт	Значение
Экологический сертификат "Листок жизни"		Да
Без группы		
MaterialName		GLAMROCK JOVI плитка 457,2x457,2 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.508
NetWeight		4.25
GrossWeight		4.479
Оттенок		Средний
Тип дизайна		Камень