

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт   | Значение              |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                 |            |                       |
| Класс применения                        | ISO 10874  | 23/31                 |
| <b>Характеристики</b>                   |            |                       |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529 | 4,5 мм                |
| Толщина защитного слоя                  | ISO 24340  | 0,35 мм               |
| Вес                                     | ISO 23997  | 2600 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой, лак       |            | Extreme Protection    |
| Способ укладки                          |            | Укладка на клей       |
| Тип основы                              |            | Дублированная         |
| Срок службы в жилых помещениях          |            | 15 лет                |
| Направление укладки                     |            | В одном направлении   |
| Эффект обработки                        |            | Живая структура       |
| <b>Технические свойства</b>             |            |                       |
| Группа по дымообразующей способности    | ФЗ-123     | ДЗ                    |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123     | Т4                    |

| Параметр                                                                     | Стандарт   | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Группа по воспламеняемости                                                   | ФЗ-123     | В3                             |
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности                          | ФЗ-123     | РП4                            |
| Класс пожарной опасности<br>материала                                        | ФЗ-123     | КМ5                            |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более                                | ГОСТ 11529 | $\leq 1,5$ мм                  |
| Изменение линейных размеров, не<br>более                                     | ГОСТ 11529 | $\leq 0,4\%$                   |
| Устойчивость к воздействию<br>роликовых кресел                               | ISO 4918   | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и<br>микроорганизмов на поверхности<br>покрытия |            | Не способствует росту          |
| Удельное поверхностное<br>электрическое сопротивление, не<br>более           |            | $\leq 5 \cdot 10^{15} \Omega$  |
| Устойчивость к воздействию ножек<br>мебели и каблуков                        | EN 424     | Высокая                        |
| Водопоглощение поверхностное,<br>г/100см <sup>2</sup> , не более             |            | 0,2                            |
| Возможность использовать с<br>системой теплых полов                          |            | Да (максимум 29°C)             |
| Сопротивление скольжению                                                     | EN 13893   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |
| Электростатические свойства                                                  | EN 1815    | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Истираемость, не более                                                       |            | 30 г/м <sup>2</sup>            |

| Параметр                                                 | Стандарт     | Значение |
|----------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Показатель теплоусвоения,<br>Вт/кв.м.•К                  | ГОСТ 25609   | 10,61    |
| Индекс снижения приведенного<br>уровня ударного шума     | EN ISO 717-2 | 21 дБ    |
| <b>Экологическая безопасность</b>                        |              |          |
| Каталог экологически безопасных<br>материалов Green book |              | Да       |
| Экоматериалы                                             |              | Да       |