

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                             | Стандарт   | Значение             |
|--------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Класс применения</b>              |            |                      |
| Класс применения                     | ISO 10874  | 23/31                |
| <b>Характеристики</b>                |            |                      |
| Общая толщина                        | ГОСТ 11529 | 3,3 мм               |
| Толщина защитного слоя               | ISO 24340  | 0,3 мм               |
| Вес                                  | ISO 23997  | 2100 г/м²            |
| Дополнительный защитный слой, лак    |            | Extreme Protection   |
| Способ укладки                       |            | Укладка на клей      |
| Тип основы                           |            | Дублированная основа |
| Срок службы в жилых помещениях       |            | 15 лет               |
| Направление укладки                  |            | В одном направлении  |
| Эффект обработки                     |            | Живая структура      |
| Ширина доски в дизайне, мм           |            | 200 мм               |
| <b>Технические свойства</b>          |            |                      |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123     | ДЗ                   |

| Параметр                                                               | Стандарт   | Значение                        |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Группа по токсичности продуктов горения                                | ФЗ-123     | T4                              |
| Группа по воспламеняемости                                             | ФЗ-123     | B3                              |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | ФЗ-123     | РП4                             |
| Класс пожарной опасности материала                                     | ФЗ-123     | КМ5                             |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ГОСТ 11529 | $\leq 1.00$ мм                  |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ГОСТ 11529 | $\leq 0.40$ %                   |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918   | Без повреждений                 |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |            | Не способствует росту           |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           |            | $\leq 5 \cdot 10^{15}$ $\Omega$ |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | EN 424     | Высокая                         |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          |            | 0,5                             |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       |            | Да (максимум 29°C)              |
| Сопротивление скольжению                                               | EN 13893   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )    |

| Параметр                                              | Стандарт     | Значение                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Электростатические свойства                           | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ )                                                                                                                           |
| Истираемость, не более                                |              | 30 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                               |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К                  | ГОСТ 25609   | 10,09                                                                                                                                                             |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума     | EN ISO 717-2 | 19 дБ                                                                                                                                                             |
| <b>Экологическая безопасность</b>                     |              |                                                                                                                                                                   |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book |              | Да                                                                                                                                                                |
| Экоматериалы                                          |              | Да                                                                                                                                                                |
| <b>Комментарий</b>                                    |              |                                                                                                                                                                   |
| **Толщина рабочего слоя                               |              | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |