# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Направление укладки | В одном направлении |
| MaterialName | SIGMA AXIOMA 1 4 м 1 класс |
| BasicPackaging | Рулон |
| StandardMultiplicity | 80 |
| NetWeight | 2.6 |
| Тиснение | Тиснение в регистре |
| Эффект обработки | Живая структура |
| Оттенок | Светлый |
| Тип дизайна | Классическое дерево |
| Класс применения бытовой | 23 |
| Класс применения коммерческий | 31 |
| Общая толщина | 4,5 мм |
| Толщина защитного слоя | 0,35 мм |
| Дополнительный защитный слой, лак | Extreme Protection |
| Вес | 2600 г/м² |
| Тип основы | Дублированная |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ≤1,5 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ≤0,4% |
| Истираемость, не более | 30 г/м² |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | $\leq 5*10^{15}$ Ω |
| Электростатические свойства | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | 0,2 |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | 10,61 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | 21 дБ |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | Не способствует росту |
| Возможность использовать с системой теплых полов | Да (максимум 29°C) |
| Класс пожарной опасности материала | КМ5 |
| Группа по воспламеняемости | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | РП4 |
| Группа по дымообразующей способности | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | Т4 |
| Срок службы в жилых помещениях | 15 лет |
| Способ укладки | На клей |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Высокая |
| Сопротивление скольжению | Class DS (μ ≥ 0,30) |
| Цветоустойчивость | ≥ 6 |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | Да |

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Экоматериалы | Да |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Без повреждений |