

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт   | Значение              |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                 |            |                       |
| Класс применения                        | ISO 10874  | 34/43                 |
| <b>Характеристики</b>                   |            |                       |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529 | 3 мм                  |
| Толщина защитного слоя                  | ISO 24340  | 0,7 мм                |
| Вес                                     | ISO 23997  | 4900 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой, лак       |            | Extreme Protection    |
| Способ укладки                          |            | Укладка на клей       |
| Фаска                                   |            | 4-х сторонняя фаска   |
| Эффект обработки                        |            | Тиснение              |
| Срок службы в жилых помещениях          |            | 25 лет                |
| <b>Технические свойства</b>             |            |                       |
| Группа по дымообразующей способности    | ФЗ-123     | Д2                    |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123     | T2                    |
| Группа по воспламеняемости              | ФЗ-123     | B2                    |

| Параметр                                               | Стандарт   | Значение             |
|--------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности    | ФЗ-123     | РП1                  |
| Класс пожарной опасности<br>материала                  | ФЗ-123     | КМ2                  |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более          | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 мм            |
| Изменение линейных размеров, не<br>более               | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 %             |
| Устойчивость к воздействию<br>роликовых кресел         | ISO 4918   | Без повреждений      |
| Устойчивость к воздействию ножек<br>мебели и каблучков | EN 424     | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию<br>химических соединений    |            | Хорошая              |
| <b>Логистические характеристики</b>                    |            |                      |
| Количество м² в упаковке                               |            | 2,090 м²             |
| Количество штук в упаковке                             |            | 10                   |
| Количество упаковок на палете                          |            | 80                   |
| Количество м² в палете                                 |            | 167,2                |
| <b>Экологическая безопасность</b>                      |            |                      |
| Экоматериалы                                           |            | Да                   |
| Экологический сертификат "Листок<br>жизни"             |            | Да                   |