# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Без группы** | | |
| Количество м² в упаковке | | 2,500 м² |
| Количество штук в упаковке | | 12 |
| Количество упаковок на палете | | 80 |
| Количество м² в палете | | 200,0 |
| MaterialName | | NEW AGE ENCHANT плитка 457,2x457,2 1 кл |
| BasicPackaging | | Пачка |
| StandardMultiplicity | | 2.5 |
| NetWeight | | 3.579 |
| Тиснение | | Текстура |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| Оттенок | | Светлый |
| Тип дизайна | | Камень |
| Фаска | | Без фаски |
| Класс применения бытовой | ISO 10874 | 23 |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| Класс применения коммерческий | ISO 10874 | 32 |
| Класс применения промышленный | ISO 10874 | 41 |
| Экоматериалы | | Да |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 2,1 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,4 мм |
| Вес | ISO 23997 | 3500 г/м² |
| Дополнительный защитный слой, лак | | Extreme Protection |
| Способ укладки | | На клей |
| Срок службы в жилых помещениях | | 25 лет |
| Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д3 |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т4 |
| Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В3 |
| Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП4 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 мм |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию химических соединений | | Хорошая |
| Экологический сертификат "Листок жизни" | | Да |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |