ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Без группы		
Количество штук в упаковке		10
Количество упаковок на палете		80
Количество м² в палете		167,2 м²
Количество м² в упаковке		2,090 м²
MaterialName		INDUSTRIAL CURRENT плитка 457,2x457,2 1 к
BasicPackaging		Пачка
StandardMultiplicity		2.09
NetWeight		4.831
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Тип дизайна		Бетон
Оттенок		Средний
Класс применения бытовой	ISO 10874	23
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34

Параметр	Стандарт	Значение
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
Общая толщина	ГОСТ 11529	3 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,8 мм
Вес	ISO 23997	4700 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак		Extreme Protection
Способ укладки		На клей
Фаска		4-х сторонняя фаска
Срок службы в жилых помещениях		25 лет
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	Т2
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	В2
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП1
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.10 мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость

Параметр	Стандарт	Значение
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Экоматериалы		да
Экологический сертификат "Листок жизни"		да