

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
<b>Класс применения</b>		
Класс применения коммерческий	ISO 10874	34
Класс применения промышленный	ISO 10874	43
<b>Характеристики</b>		
Направление укладки		Реверсивная
Тиснение		Текстура
Эффект обработки		Тиснение
Общая толщина	ГОСТ 11529	2 мм
Толщина защитного слоя	ISO 24340	0,7 мм
Вес	ISO 23997	2850 г/м <sup>2</sup>
Дополнительный защитный слой, лак		PU Standard
Способ укладки		На клей
Тип основы		Компактная пена
<b>Технические свойства</b>		
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R9

Параметр	Стандарт	Значение
Группа по дымообразующей способности	ФЗ-123	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	ФЗ-123	ТЗ
Группа по воспламеняемости	ФЗ-123	ВЗ
Группа по распространению пламени по поверхности	ФЗ-123	РП2
Тип покрытия по содержанию связующего	EN ISO 11638	Тип I
Абсолютная остаточная деформация, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.15 мм
Изменение линейных размеров, не более	ГОСТ 11529	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	ISO 4918	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия		Не способствует росту
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	EN 424	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений		Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более		0,4
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 29°C)
Сопротивление скольжению	EN 13893	Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )

Параметр	Стандарт	Значение
Электростатические свойства	EN 1815	Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ )
Электрическое сопротивление	EN 1081	Рассеивающее (Объемное сопротивление $\leq 10^9 \Omega$ )
Истираемость, не более		30 г/м <sup>2</sup>
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К	ГОСТ 25609	17,48
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	EN ISO 717-2	7 дБ

### Экологическая безопасность

Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Экоматериалы	да
Экологический сертификат "Листок жизни"	да

### Без группы

MaterialName	ACCZENT MINERAL AS GRIT 1 3 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	60
NetWeight	2.85
GrossWeight	2.939
Оттенок	Светлый
Тип дизайна	Абстракция