ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Направление укладки	В одном направлении
MaterialName	ФАВОРИТ RELICT 1 3 м 1 класс
BasicPackaging	Рулон
StandardMultiplicity	75
NetWeight	2.1
Тиснение	Тиснение в регистре
Эффект обработки	Живая структура
Оттенок	Светлый
Тип дизайна	Винтажное дерево
**Толщина рабочего слоя	В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе.
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	31
Общая толщина	3,3 мм
Толщина защитного слоя	0,3 мм
Bec	2100 г/м²

Характеристика	Значение
Дополнительный защитный слой, лак	Extreme Protection
Способ укладки	На клей
Тип основы	Дублированная основа
Срок службы в жилых помещениях	15 лет
Класс пожарной опасности материала	KM5
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 1.00 MM
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия	Не способствует росту
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более	$5.10^{15}\Omega$
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более	0,5
Возможность использовать с системой теплых полов	Да (максимум 29°C)

Характеристика	Значение
Сопротивление скольжению	Class DS ($\mu \ge 0.30$)
Электростатические свойства	Антистатическое (≤ 2 kV)
Истираемость, не более	30 г/м²
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.∙К	11,6
Индекс снижения приведенного уровня ударного шума	19 дБ
Цветоустойчивость	≥ 6
Каталог экологически безопасных материалов Green book	да
Экоматериалы	да
Экологический сертификат "Листок жизни"	да
Группа по дымообразующей способности	ДЗ
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B3
Группа по распространению пламени по поверхности	ΡΠ2