

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                   | Стандарт   | Значение              |
|--------------------------------------------|------------|-----------------------|
| <b>Класс применения</b>                    |            |                       |
| Класс применения                           | ISO 10874  | 23/32                 |
| <b>Характеристики</b>                      |            |                       |
| Вес                                        | ISO 23997  | 2100 г/м <sup>2</sup> |
| Дополнительный защитный слой, лак          |            | Титан                 |
| Способ укладки                             |            | Укладка на клей       |
| Тип основы                                 |            | Компактная пена       |
| Срок службы в жилых помещениях             |            | 10 лет                |
| Направление укладки                        |            | Реверсивная           |
| Эффект обработки                           |            | Тиснение              |
| <b>Технические свойства</b>                |            |                       |
| Класс пожарной опасности материала         | ФЗ-123     | КМ5                   |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.50 мм             |
| Изменение линейных размеров, не более      | ГОСТ 11529 | ≤ 0.20 %              |

| Параметр                                                               | Стандарт     | Значение                                |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918     | Без повреждений                         |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |              | Не способствует росту                   |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           |              | $5 \cdot 10^{15} \Omega$                |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | EN 424       | Высокая устойчивость                    |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       |              | Хорошая                                 |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          |              | 0,2                                     |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       |              | Да (максимум 29°C)                      |
| Сопротивление скольжению                                               | EN 13893     | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )            |
| Электростатические свойства                                            | EN 1815      | Антистатическое ( $\leq 2 \text{ kV}$ ) |
| Истираемость, не более                                                 |              | 30 г/м <sup>2</sup>                     |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. • К                                 | ГОСТ 25609   | 19,2                                    |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума                      | EN ISO 717-2 | 14 дБ                                   |
| <b>Экологическая безопасность</b>                                      |              |                                         |

| Параметр                                                 | Стандарт | Значение                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каталог экологически безопасных материалов<br>Green book |          | да                                                                                                                                                                |
| Экоматериалы                                             |          | да                                                                                                                                                                |
| <b>Комментарий</b>                                       |          |                                                                                                                                                                   |
| **Толщина рабочего слоя                                  |          | В связи с тем, что параметр может иметь предельное отклонение, для упрощения информация представлена с округлением. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |