# STIMUL | LELINET 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|---|---|
| **Класс применения** | | |
| Класс применения | ISO 10874 | 21 |
| **Характеристики** | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 2,1 мм |
| Толщина защитного слоя | ISO 24340 | 0,15 мм |
| Вес | ISO 23997 | 1400 г/м² |
| Способ укладки | | Укладка на клей |
| Тип основы | | Дублированная основа |
| Срок службы в жилых помещениях | | 10 лет |
| Направление укладки | | В одном направлении |
| Эффект обработки | | Тиснение |
| **Технические свойства** | | |
| Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ5 |
| Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.50 мм |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | | Не способствует росту |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более | | $5.10^{15}$ Ω |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Средняя устойчивость |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | | 0,3 |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 29°C) |
| Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (μ ≥ 0,30) |
| Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
| Истираемость, не более | | 30 г/м² |
| Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м.•К | ГОСТ 25609 | 13,03 |
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума | EN ISO 717-2 | 8 дБ |
| **Экологическая безопасность** | | |
| Каталог экологически безопасных материалов Green book | | да |
| Экоматериалы | | да |

| Параметр | Стандарт | Значение |
| --- | --- | --- |
| **Комментарий** | | |
| *Общая толщина | | Параметр имеет предельные отклонения. Точное значение см. в ТУ и техническом листе. |