

Tarkett BLACKWOOD DRYBACK | SKADI GL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Количество м² в упаковке	2,508 м²
Количество штук в упаковке	12
Количество упаковок на палете	80
Количество м² в палете	200,640 м²
Тиснение	Текстура
Эффект обработки	Тиснение
Оттенок	Средний
Тип дизайна	Камень
Класс применения бытовой	23
Класс применения коммерческий	33
Класс применения промышленный	42
Общая толщина	2,7 мм
Толщина защитного слоя	0,55 мм
Bec	4200 г/м²
Дополнительный защитный слой, лак	PU Standard
Способ укладки	На клей

Характеристика	Значение
Фаска	4-х сторонняя фаска
Срок службы в жилых помещениях	25 лет
Группа по дымообразующей способности	Д2
Группа по токсичности продуктов горения	T2
Группа по воспламеняемости	B2
Группа по распространению пламени по поверхности	РП1
Класс пожарной опасности материала	KM2
Абсолютная остаточная деформация, не более	≤ 0.10 MM
Изменение линейных размеров, не более	≤ 0.40 %
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	Без повреждений
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию химических соединений	Хорошая