SALSA | Дуб ГИАЦИНТ браш

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Стандарт	Значение
Характеристики		
Общая толщина	ГОСТ 11529	14 мм
Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины)		2,8 мм
Вес	ISO 23997	7500 г/м²
Дополнительный защитный слой		лак Proteco Strong
Способ укладки		На клей / Плавающая
Тип замкового соединения		T-Lock
Количество полос		3-полосный
Эффект обработки		Среднее брашированиe
Порода дерева		Дуб
Степень блеска лака		Суперматовый
Способ тонирования		Тонирование
Селекция		Original
Тиснение		Брашированиe
Технические свойства		

Параметр	Стандарт	Значение
Возможность использовать с системой теплых полов		Да (максимум 27°C)
Твердость по шкале Бринелля (BHN)	(BHN) EN 1534	3,7
Разница в цвете между досками		умеренная
Подверженность воздействию УФ		умеренная
Логистические характеристики		
Количество упаковок на палете		50
Количество м² в палете		132,900 м²
Количество штук в упаковке		6
Количество м² в упаковке		2,658 м²