

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр | Стандарт | Значение |
|---|------------|---|
| Характеристики | | |
| Общая толщина | ГОСТ 11529 | 14 мм |
| Толщина верхнего слоя (ценной породы древесины) | | 2,8 мм |
| Вес | ISO 23997 | 7500 г/м ² |
| Дополнительный защитный слой | | лак Proteco Strong |
| Способ укладки | | На клей / Плавающая |
| Тип замкового соединения | | T-Lock |
| Количество полос | | 1-полосный |
| Фаска | | 2-сторонняя миди-фаска по длинной стороне |
| Эффект обработки | | Среднее браширование |
| Порода дерева | | Дуб |
| Степень блеска лака | | Матовый |
| Способ тонирования | | Тонирование |
| Селекция | | Uni Rustic |
| Тиснение | | Браширование |

| Параметр | Стандарт | Значение |
|--|---------------|------------------------|
| Технические свойства | | |
| Возможность использовать с системой теплых полов | | Да (максимум 27°C) |
| Твердость по шкале Бринелля (BHN) | (BHN) EN 1534 | 3,7 |
| Разница в цвете между досками | | выраженная |
| Подверженность воздействию УФ | | умеренная |
| Логистические характеристики | | |
| Количество упаковок на палете | | 60 |
| Количество м ² в палете | | 118,980 м ² |
| Количество штук в упаковке | | 6 |
| Количество м ² в упаковке | | 1,983 м ² |