

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт   | Значение            |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| Класс применения                        |            |                     |
| Класс применения                        | ISO 10874  | 32                  |
| Характеристики                          |            |                     |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529 | 1,8 мм              |
| Толщина защитного слоя                  | ISO 24340  | 0,4 мм              |
| Вес                                     | ISO 23997  | 2700 г/м²           |
| Дополнительный защитный слой, лак       |            | Extreme Protection  |
| Способ укладки                          |            | Укладка на клей     |
| Тип основы                              |            | Каландровая основа  |
| Срок службы в жилых помещениях          |            | 15 лет              |
| Направление укладки                     |            | В одном направлении |
| Эффект обработки                        |            | Тиснение            |
| Технические свойства                    |            |                     |
| Группа по дымообразующей способности    | ФЗ-123     | Д2                  |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123     | T2                  |

| Параметр                                                               | Стандарт   | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Группа по воспламеняемости                                             | ФЗ-123     | B2                             |
| Группа по распространению пламени по поверхности                       | ФЗ-123     | РП1                            |
| Класс пожарной опасности материала                                     | ФЗ-123     | КМ2                            |
| Абсолютная остаточная деформация, не более                             | ГОСТ 11529 | $\leq 0.10$ мм                 |
| Изменение линейных размеров, не более                                  | ГОСТ 11529 | $\leq 0.40$ %                  |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел                            | ISO 4918   | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия |            | Не способствует росту          |
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, не более           |            | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков                    | EN 424     | Высокая устойчивость           |
| Устойчивость к воздействию химических соединений                       |            | Хорошая                        |
| Водопоглощение поверхностное, г/100см <sup>2</sup> , не более          |            | 0,4                            |
| Возможность использовать с системой теплых полов                       |            | Да (максимум 29°C)             |
| Сопротивление скольжению                                               | EN 13893   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |
| Электростатические свойства                                            | EN 1815    | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |

| Параметр                                                 | Стандарт     | Значение            |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Истираемость, не более                                   |              | 25 г/м <sup>2</sup> |
| Показатель теплоусвоения,<br>Вт/кв.м. •К                 | ГОСТ 25609   | 22,03               |
| Индекс снижения приведенного<br>уровня ударного шума     | EN ISO 717-2 | 7 дБ                |
| <b>Экологическая безопасность</b>                        |              |                     |
| Каталог экологически безопасных<br>материалов Green book |              | да                  |
| Экоматериалы                                             |              | да                  |