

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                | Стандарт   | Значение             |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|
| <b>Класс применения</b>                 |            |                      |
| Класс применения                        | ISO 10874  | 23/32                |
| <b>Характеристики</b>                   |            |                      |
| Общая толщина                           | ГОСТ 11529 | 2,0 мм               |
| Толщина защитного слоя                  | ISO 24340  | 0,40 мм              |
| Дополнительный защитный слой, лак       |            | PU Standard          |
| Способ укладки                          |            | Укладка на клей      |
| Тип основы                              |            | Дублированная основа |
| Срок службы в жилых помещениях          |            | 10 лет               |
| Направление укладки                     |            | В одном направлении  |
| Эффект обработки                        |            | Тиснение             |
| Ширина доски в дизайне, мм              |            | 200 мм               |
| <b>Технические свойства</b>             |            |                      |
| Группа по дымообразующей способности    | ФЗ-123     | ДЗ                   |
| Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123     | Т4                   |

| Параметр                                                                     | Стандарт   | Значение                       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| Группа по воспламеняемости                                                   | ФЗ-123     | ВЗ                             |
| Группа по распространению<br>пламени по поверхности                          | ФЗ-123     | РП4                            |
| Класс пожарной опасности<br>материала                                        | ФЗ-123     | КМ5                            |
| Абсолютная остаточная<br>деформация, не более                                | ГОСТ 11529 | $\leq 0.50$ мм                 |
| Изменение линейных размеров, не<br>более                                     | ГОСТ 11529 | $\leq 0.40$ %                  |
| Устойчивость к воздействию<br>роликовых кресел                               | ISO 4918   | Без повреждений                |
| Влияние на развитие бактерий и<br>микроорганизмов на поверхности<br>покрытия |            | Не способствует росту          |
| Удельное поверхностное<br>электрическое сопротивление, не<br>более           |            | $5 \cdot 10^{15} \Omega$       |
| Устойчивость к воздействию ножек<br>мебели и каблуков                        | EN 424     | Высокая                        |
| Устойчивость к воздействию<br>химических соединений                          |            | Хорошая                        |
| Возможность использовать с<br>системой теплых полов                          |            | Да (максимум 29°C)             |
| Сопротивление скольжению                                                     | EN 13893   | Class DS ( $\mu \geq 0,30$ )   |
| Электростатические свойства                                                  | EN 1815    | Антистатическое ( $\leq 2$ kV) |
| Истираемость, не более                                                       |            | 30 г/м <sup>2</sup>            |
| <b>Экологическая безопасность</b>                                            |            |                                |

| Параметр                                              | Стандарт | Значение |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|
| Каталог экологически безопасных материалов Green book |          | да       |
| Экоматериалы                                          |          | да       |